

Hansa Facade

Dažai tinkuotiems ir betoniniams fasadams



- Galima naudoti be grunto
- Ypač gerai dengia
- Atsparūs klimato sąlygoms
- Dėl silikoninių priedų mažiau įgeria vandens

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Gyvenamųjų, pramoninių ar komercinės paskirties, sandėlių pastatų fasadams. Tinka naujoms ir anksčiau dažytoms mineralinėms plaušo plokštėms, betoniniams ar tinkuotiems paviršiams. Netinkami kalkiniais dažais padengtiems paviršiams.	
Blizgumo laipsnis	Visiškai matiniai.	
Išeiga (vienam sluoksniui)	4-6 m ² /l betoniniams, tinkuotam ar plytų paviršiui. Dažų sąnaudos priklauso nuo paviršiaus lygumo ir pasirinkto dažymo metodo.	
Spalva	Dažus galima naudoti baltus (L baze), arba spalvintus (LA ir LC bazės) pagal <i>Tikkurila</i> spalvynus. Spalvoti dažai nekeičiami ir atgal negrąžinami.	
Baziniai dažai	LA ir C bazės.	
Darbo įrankiai	Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,018" - 0,023" arba 0,460 - 0,580 mm.	
Džiūvimo laikas	Po 12 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas ir skiediklis	Vandeniu. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.	
Sandėliavimas	Saugokite nuo užšalimo!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 40%.	
Tankis	1,3 kg/l.	
Vandens garų pralaidumas	Sd, H2O ≤ 0,14m, dažant pagal gamintojo instrukciją.	
Vandens įgeriamumas	W ≤ 0,1kg*m – 2 val. - 0,5, dažant pagal gamintojo instrukciją.	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, druskas, atplaišas ir kitus nešvarumus stipria vandens srove ar plieniniu šepėčiu. Naujus betono paviršius galima dažyti tik po pirmo šildymo sezono, t.y. po to, kai išgaruoja drėgmės perteklius ir betonas tampa pralaidus šilumai. Norėdami pagerinti adheziją, nuvalykite nuo betono cemento klijus, o prieš gruntavimą ant betono paviršiaus susidariusį blizgantį sluoksnį pašlifuokite smėliasraute ar plieniniu šepėčiu. Mineralines plaušo plokštes dažykite praėjus pusei metu po montavimo; naujai tinkuotus paviršius – kai sukietėja, t.y. po 1-2 mėn.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite atsilupusių ar sutrūkinėjusių senų dažų likučius smėliasraute ar plieniniu šepėčiu. Atidenkite betono ar tinko paviršiuje esančius plyšius, nuo metalines armatūros pašalinkite rudis. Visi paviršiaus defektai turi būti pataisyti laikantis statybinių medžiagų specifikacijų. Paviršiaus nelygumus užglaistykite tinkamu cemento mišiniu arba kalkių ir cemento skiediniu. Dumblių ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite valikliu *Tikkurila Homeenpoisto* pagal gamintojo nurodytas instrukcijas.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Dėmesio! Prieš dažydami uždenkite langus, metalines apdailos detales ir pan., taip apsaugosite jas nuo tiškalo ar nubėgusių dažų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį *Tikkurila Homeenpoisto* valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <40 g/l (A/c subkategorija, 40 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo užšalimo!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

