

# Caparol Glättspachtel

Paruoštas naudoti, pastos pavidalo dispersinis glaistas vidaus darbams



## Produkto aprašymas

Paskirtis	<b>Caparol Glättspachtel</b> - universalus glaistas, skirtas dideliems nelygumams, tuštumėlėms ir nusėdimo įtrūkiams užtaisyti, taip pat išlyginti betoninius, grublėtus ar pažeistus tinko paviršius.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tausojantis aplinką, vandens pagrindu, silpno kvapo</li> <li>■ Gerai sukimba su pagrindais</li> <li>■ Išdžiūvęs tampa labai kietas, nesušlūgsta</li> <li>■ Išdžiūvęs - šlifuojamas, drėgnas - užtrinamas veltinio trintuve</li> <li>■ Difuziškas</li> <li>■ Elastingas dengiant ir išlyginant</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Sintetinė dispersija pagal DIN 55945
Pakuotė/indų talpa	25 kg kibiras
Spalvos	Šviesiai pilkas Tonuojamas spalvinamaisiais dažais „CaparolColor-“ arba „AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben“ (ne daugiau kaip 5 %)
Blizgesio laipsnis	Matinis
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje

## Dengimas

Tinkami pagrindai	Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be birių, sukibtį mažinančių dalelių. Priklausomai nuo pagrindo būklės, savybių, prieš glaistymą pagrindą būtina nugruntuoti tinkamu gruntu (žr. techninę informaciją 650 „Pagrindai ir jų paruošimas“). Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dangų sluoksnius reikia pašiaušti (pašlifuoti).
Dengimo būdas	<p><b>Išlyginamasis glaistymas rankiniu būdu:</b></p> <p>Caparol Glättspachtel glaistą prieš dengiant kruopščiai išmaišyti. Dengti plienine glaistykle arba specialiu voleliu. Paviršiui išdžiūvus, nušlifuoti sausuoju būdu arba, šiek tiek sudrėkinus, užtrinti veltinio trintuve.</p> <p>Caparol Glättspachtel galima dengti ir purkštuvais, nustačius atitinkamą konsistenciją (t.y. atskiedus vandeniu iki 5-10 %).</p>



Sluoksnių sandara	<p><b>Tinkami įrankiai:</b>                  Tinkavimo mašinos ir galingi beoriai purkštuvai                  Iš beorių purkštuvų pašalinami visi filtrai                  Purkštukai 0,035–0,043 colių                  Slėgis 150–180 bar                  Purškiant glaistą beoriais purkštuvais, naudoti antgalius su didesnėmis angomis.                  Optimaliam darbui purškiant medžiagos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10 °C.</p>
Sąnaudos	<p><b>Kitų sluoksnių dengimas</b>                  Caparol Glättspachtel nuglaistytus paviršius, kai visiškai išdžiūsta, galima dažyti tinkamais Caparol dispersiniais, lateksiniais arba Capacryl akriliniiais emaliniais dažais be paruošiamojo gruntavimo.                  Prieš dengiant Syllitol Bio-Innenfarbe dažais, paviršių būtina nugruntuoti Caparol-Haftgrund.</p>
Dengimo sąlygos	<p>Prieš dengiant plastikinėmis medžiagomis arba stiklo audinio tapetais, taip pat tekstiliniiais apmušalais, paviršių nugruntuoti Caparol-Haftgrund, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinku, gruntuoti Putzgrund 610.</p>
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	<p>Apie 1800 g/m<sup>2</sup>/1mm storio sluoksniui</p> <p><b>Pagrindo ir oro temperatūra dengiant ir džiūstant</b>                  turi būti ne žemesnė kaip +5 °C</p> <p>Priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, paviršius išdžiūsta per 12-48 val.</p>
Įrankių plovimas	<p>Baigus darbus, įrankius išplauti vandeniu.</p>
Nuorodos	<p>Caparol Glättspachtel negalima naudoti drėgnose patalpose.                  Dėl gamyboje naudojamų natūralių užpildų galimi nedideli atspalvių skirtumai.</p> <p>Ant tankių, silpnai įgeriančių pagrindų gali susidaryti mažų pūslelių. Jas galima pašalinti dar kartą nuglaisčius paviršių. Kada perglaistyti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės. Jeigu po pakartotinio glaistymo vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo perglaistyta per anksti, todėl procesą reikia pakartoti.                  Dengiant grubios, stambios faktūros pagrindus, gali tekti glaistyti pakartotinai.</p>

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	<p>Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Glaistymo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nerekomenduojama valgyti, gerti ar rūkyti. Patekus į akis, ant odos iškart nuplauti švariu vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją, nesusigertų į žemę.</p>
Atliekų tvarkymas	<p>Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip dažų vandens pagrindu atliekos, sudžiūvę – kaip statybinės arba buitinės atliekos.</p>
Išsamesni duomenys	<p>Žr. saugos duomenų lapą.</p>
Techninė konsultacija	<p>Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.</p>
Klientų aptarnavimo centras	<p><b>UAB DAW Lietuva,</b>                  Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156                  8 5 2602015,                  info@daw.lt                  www.caparol.lt</p>

### Techninė informacija Nr. CP040D NOE - atnaujinta spalio 2020

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB DAW Lietuva**, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. [info@daw.lt](mailto:info@daw.lt), [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)