

PremiumClean

Labai atsparūs valymui vidaus dažai apkrovų veikiamiems paviršiams



Produkto aprašymas

Paskirtis	Labai gerai valomoms, atsparioms nešvarumams sienų ir lubų vidaus dangoms. Idealiai tinka sritims, kurioms būdinga didesnė mechaninė apkrova ir kurios kartais turi būti valomos. Nepaisant matinio paviršiaus, būčiai būdingi nešvarumai nusivalo puikiai. „PremiumClean“ yra atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir labai tinka patalpoms, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, pavyzdžiui ligoninėms, senelių namams ir gydytojų kabinetams, taip pat prekybos centrams, viešbučiams, restoranams, biurams, mokykloms, vaikų darželiams. „PremiumClean“ pirmenybė teikiama ir įstaigose bei gyvenamosiose patalpose, kur aktualus taršos pavojingumo klausimas.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo. ■ Atsparūs užteršimui. ■ Labai gerai valomi. ■ Be pajuodavimą sukeliančių medžiagų. ■ Difuziški. ■ Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams.
Pagrindinė medžiaga	Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.
Pakuotė/ indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standartinės prekės pakuotė: 5 l, 12,5l ■ Pakuotė „Color Express“: 12,5 l
Spalvos	<p>Balta</p> <p>Spalvinama „Amphicolor Vollton – und Abtönfarben“ arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.</p> <p>„PremiumClean“ dažai spalvinami „ColorExpress-System“ įrenginiais visomis paklausiomis paletės spalvomis iki 40 ryškumo laipsnio. Norint tamsių ir ryškių spalvų, galima naudoti "Premium Color". Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.</p>
Blizgesio laipsnis	Matiniai (pagal DIN EN 13 300). Kai žiūrėjimo kampas įstrižas, paviršius gali atrodyti blizgus.
Laikymas	Vėsiai bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	<p>Parametrai pagal DIN EN 13300: nuspalvinius, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Šlapias trynimasis: 1 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778. ■ Dengiamumas: dengiamoji geba: 2 klasė, kai išeiga 7 m²/l arba sąnaudos 140 ml/m². ■ Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (< 100 μm) ■ Tankis: apie 1,34 g/cm³



Nuorodos

Patarimai dėl valymo: valant paviršius reikia naudoti buitines, vandenines nespalvotas valymo priemones ir minkštą, švarų mikro pluošto skudurėlį. Valant pirmą kartą, mažiau matomoje vietoje valymo priemonę išbandyti dėl suderinamumo su pagrindo danga. Dozuoti laikantis valymo priemonės instrukcijos. Valant nudažytą prekę, priklausomai nuo spalvos ir valymo intensyvumo, ant šluostės gali likti nusitrynusio pigmento.

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, gniuždant 2 N/mm²:

Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.

PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, gniuždant 2 N/mm²:

Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“. Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Gipsinės sienos plokštės

Sugeriančias plokštes gruntuoti „Opti-Grund E.L.F.“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“. Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiais gruntiniais dažais „Caparol-Haftgrund“.

Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės)

Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“, „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“. Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund“. Laikytis techninės atmenos Nr. 12 nuorodų.

Betonas

Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.

Porėtas betonai

Gruntuoti „Capaplex“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir apdailos plytų mūras

Dengti be išankstinio paruošimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai

Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgus ir lakuotus paviršius paširkštinti, gruntuoti „Caparol-Haftgrund“.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai

Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti. Silpnai sugeriančius, lygus paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund“. Stambiai akytus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Klijinių dažų sluoksniai

Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai

Dengti be išankstinio paruošimo.

Atšokę tapetai

Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Pelėsinų grybų apnikti paviršiai

Pelėsinų grybų ir dumbliagybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox“ arba „FungiGrund“ ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W“, „Malerit-W“ arba „Fungitex-W“. Laikytis įstatyminių potvarkių (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis

Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitinais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepetiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Caparol Aqua-Sperrgrund“. Stipriai suteptus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Aqua- inn N°1“

Mediena ir mediniai gaminiai

Dengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl“ dispersiniais emaliniiais dažais.

Maži trūkumai

Nuglaisčius „Caparol-Akkordspachtel“, užtaisyti pagal instrukciją ir reikalui esant nugruntuoti.

Dengimo būdas	Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais. Beoris purkštuvas Purškimo kampas 40-50° Purškukas 0,017–0,019" Purškimo slėgis 140–160 bar. Darbo įrankius plauti vandeniu.
Sluoksnių sandara	Dengti tolygiai įsotinant „PremiumClean“, neatskiedus arba atskiedus iki 5% vandens. Dengiant kontrastingus ar šoninės šviesos apšviestus paviršius, prieš tai nugruntuoti, atskiedus iki 5 % vandens. Nevienodai sugeriančius pagrindus gruntuoti „Caparol-Haftgrund“.
Sąnaudos	Dengiant lygius pagrindus, apie 140 ml/m ² vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	Temperatūra dengiant ir džiūstant: Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val. ir vėl jį galima dengti. Visiškai sukietėja ir galima valyti maždaug po 14 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Nuorodos	Kad nebūtų sandūrų, dengti nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto. Dengiant lygius ir šoninės šviesos apšviestus paviršius, gali reikėti papildomo antrojo sluoksnio, kad paviršiaus blizgesys būtų lygus. Purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“, patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“ be aromatinių junginių. Pataisytų vietų paviršiaus žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25). Naudojant paviršių dezinfekavimo priemonės fenolio pagrindu, paviršius gali pagelsvėti.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūstant, gerai vėdinti patalpas. Dengiant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo vietas, sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip statybinį laužą ir griovimo atliekas arba kaip buitines šiukšles.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vaškai, vanduo, priedai, konservuojamoji priemonė.
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	Tel. 8 5 2602015 Faks. 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt